# ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГЕРМЕТИКИ

Противопожарный акриловый герметик **INVAMAT 606**




Герметик обладает вязкой консистенцией и прекрасными эксплуатационными свойствами. INVAMAT 606 обладает высокой степенью адгезии к большинству строительных материалов: дереву, стеклу, алюминию. Он устойчив к воздействию влаги, перепадам температур и УФ-излучению.

**Противопожарный герметик INVAMAT 606** локализует распространение открытого пламени, препятствует задымлению помещения. Может применяться в широком спектре областей: для противопожарной защиты различных систем строительных конструкций, в местах соединения трубопроводов и прохождения кабелей сквозь стены и перекрытия зданий. Он незаменим в качестве противопожарной преграды, для защиты гипсовых перегородок, металлических перекрытий, пола, стен, потолка, может применяться для обработки деформационных швов в соединениях конструкций из металла, дерева, камня, обработки вентиляционных и кабельных систем.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Противопожарный герметик INVAMAT 606 не требует каких-либо специальных навыков или дополнительного оборудования. Он легко наносится на поверхность вручную, при помощи шпателя или специального пистолета.
Обрабатываемая поверхность предварительно должна быть очищена и обезжирена.

Наносить противопожарный герметик INVAMAT 606 необходимо слоем, толщина которого определяется требованиями противопожарной безопасности данного проекта. Следует отметить, что при монтажных работах и последующей эксплуатации, поверхность не должна выделять смол, масел, растворителей или других химически агрессивных веществ.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Плотность: | 1,5±0,1 гр/см$^3$ |
| Внешний вид мастики: | Серая,Белая гомогенная вязкая масса |
| Температура применения: | от +5°С до + 35°С |
| Время высыхания: | 3 мм/24 часа |
| Цвет: | Белый, серый, чёрный, красный |
| Температура эксплуатации | от -35°С до + 90°С |

## ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГЕРМЕТИКИ

Противопожарный акриловый герметик **INVAMAT 606**

После нанесения и высыхания слоя герметика, его можно окрашивать составами на водной основе. В большинстве случаев использование праймера не требуется. При работе следует пользоваться средствами индивидуальной защиты: обезопасить глаза, дыхательные пути и открытые участки тела, согласно общепринятым нормам.
Противопожарный герметик INVAMAT 606 поставляется полностью готовым к применению. Продукт безопасен в эксплуатации, не подлежит замораживанию. Хранить его следует при температуре от +5 градусов, в течение 12 месяцев с даты изготовления.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Очистить отверстие от пыли и грязи.
2. Заполнить свободное пространство отверстия герметиком INVAMAT 606
3. При толщинах преград свыше 100 мм, для экономии мастики, внутреннюю часть отверстия можно заполнить минеральной ватой, глубина заполнения герметиком - 30±5 мм с каждой стороны.
4. Поверхность заделки выровнять шпателем до схватывания герметика. Для улучшения пластичности при выравнивании, поверхность герметика можно смочить водой.
5. Основные эксплуатационные характеристики заделка приобретает через 48 часов.

## ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Использовать на поверхностях, погруженных в воду.
2. Использовать со строительными материалами, выделяющими масла, пластификаторы, растворители (дерево с пропиткой, герметики на масляной основе, вулканизированная резина и т.п.).

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от детей!